

TECHNISCHES MERKBLATT

HERMES - WS QUICK

PRODUKTBEZEICHNUNG	Hermes- WS Quick (Kartusche)
WERKSTOFFART	Schnell reagierendes 2K-PUR-Injektionsharz welches zu einem hoch dichten PUR-Körper härtet
ANWENDUNGSBEREICH	<ul style="list-style-type: none"> » Temporäre Abdichtung von Schachtbauwerken, Abwasserkanälen unterirdischen Bauwerken auch gegen Wassereintritte mit kleinen Hohlräumen und Rissen » Verfestigung von trockenem bis wasserführendem Lockergestein, Fels- gstein, Beton, Mauerwerk etc. » Kraftschlüssiges und abdichtendes Verfüllen » Zur Hohlraumverfüllung
MISCHUNGSVERHÄLTNIS	1:1 (Volumetrisch)
VOLUMENVERGRÖßERUNG	ca. 1-2 fach
REAKTIONSBEGINN	ca. 10s (bei 20 °C, rel. Umgebungsfeuchte 50%)
REAKTIONSENDE	ca. 60s (bei 20 °C, rel. Umgebungsfeuchte 50%)
DRUCKFESTIGKEIT	ca. 44,2 N / mm ² (ohne Wasserkontakt)
BIEGEZUGFESTIGKEIT	ca. 17,0 N/mm ² (DIN EN 196-1)
HAFTZUGFESTIGKEIT	ca. 3,4 N/mm ² (DIN EN 12618-2)
ANWENDUNGSBEREICH	von +5 °C bis +40 °C
HALTBARKEIT	12 Monate, Originalgebinde bei +5 °C bis + 25 °C
LAGERUNG	Dunkel, trocken lagern

LIEFERFORM	Komponente A: Flüssig	Komponente B: Flüssig
GEBINDEART (KANISTER)	19,8 l = 20 kg	19,8 l = 24,3kg
GEBINDEART (KARTUSCHEN)	200 ml / 750 ml	200 ml / 750 ml
DICHTE (DIN EN ISO 2811)	1,01 kg / l (± 0,03)	1,23 kg / l (± 0,04)
VISKOSITÄT (DIN EN ISO 3219)	ca. 258 mPas	ca. 287 mPas
GEFAHRENGUT ADR	Kein	Kein
MATERIALFARBE	Leicht gelblich	Braun
MISCHFARBE (KOMP. A+B)	Gelblich	

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN	<ul style="list-style-type: none"> » Abdichten gegen fließendes Wasser und Wasserzuflüssen aus Bauwerkswandungen » Bei Wasserkontakt nur leicht schäumend » Sehr einfache Anwendung, keine Innenschalung erforderlich » Sofort abbindend » Hohe chemische Beständigkeit » Ökologisch unbedenklich » Lösemittelfrei, FCKW- und halogenfrei » Hohe Viskosität » Kompakter PU-Körper mit sehr hoher Druckfestigkeit
---------------------------------	---

TECHNISCHES MERKBLATT

VERARBEITUNG

Die Komponenten werden im gebrauchsfertigen volumetrischen Verhältnis in entweder 2 x 200ml Kartuschen / 2 x 750ml Kartuschen geliefert. Die Komponenten werden getrennt voneinander mit einer Auspresspistole gefördert (Pneumatische HermesGun P oder manuelle HermesGun M) und durch einen Zwangsmischer / Statikmischer vermischt. Durch die Reaktion der miteinander reagierenden Komponenten entsteht ein fester PU- Körper. Beim Injizieren empfehlen wir Injektionspacker mit Rückschlagventil in das Bauwerk zu bohren (siehe Prospekt) um das Eindringen des Materials zu gewährleisten. Eine vollständige Entleerung der Kartusche ist aus ökologischen Gründen erforderlich. Sollte die Kartusche zu einem späteren Zeitpunkt weiterverwendet werden, ist die zuvor verschlossene Kartusche zu öffnen (Durchgang muss frei sein) und unter Einsatzes eines neuen Statikmischers zu verwenden.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

Der Untergrund kann aus Stahl, Beton, Mauerwerk, unglasiertem Steinzeug oder Asbestzement bestehen. Er muss fest und frei von losen, absandenden Teilen, sowie frei von Öl, Fett und haftungsmindernden Bestandteilen sein. Die Unterlage muss tragfähig sein und die allgemein geforderte Abreißfestigkeit von 1,0N/mm² haben.

ALLGEMEINE HINWEISE

Die Aushärte- und Reaktionszeiten sind temperaturabhängig. Umgebungs-, Material-, und Grundwassertemperatur beeinflussen die Reaktion maßgeblich. Die Einzelkomponenten sollten eine Verarbeitungstemperatur von min. + 5 °C haben. Eine homogene Mischung der Einzelkomponenten ist zu gewährleisten, wenn das Hermes-WS Quick nicht über eine Kartusche verarbeitet wird. Dazu sollte ein Statikmischer von mindestens 300 mm verwendet werden. Alle PUR Harze sind feuchtigkeitsempfindlich. Deshalb Gebinde/ Kartuschen immer gut verschlossen lagern. Zur Reinigung der Kartusche-Pistole und Pumpen kein Wasser oder wasserhaltiges Mittel verwenden.

SICHERHEITSHINWEISE

Geeigneten Schutzzug, Schutzhandschuhe (z.B. Dermatril P) und Schutzbrille tragen. Augenspülflasche bereithalten. Für detaillierte Angaben ist das Sicherheitsdatenblatt zu lesen.

GUTACHTEN

Ökotoxikologische Untersuchung (Untersuchung des Elutionsverhaltens)
MFPA Leipzig GmbH
Geprüft gemäß EN1504-5

HINWEIS

Die Angaben dieses Merkblattes sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen unter Normbedingungen dar. Es handelt sich um Durchschnittswerte und –analysen. Abweichungen sind bei Anlieferung möglich. Die hier gemachten Angaben berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Sie sind daher unverbindlich und befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. In diesem Sinne haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer AGB. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Bestimmungen und Gesetze sind vom Verarbeiter in eigener Verantwortung zu beachten. Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe sind die vorausgegangenen Produktinformationen ungültig.